	<p align="center">Испытательная лаборатория ТОО «Туран Бизнес Групп» Аттестат аккредитации № KZ.T.16.2186 от « 25 » января 2024г.</p>
	<p align="center">РК, г. Шымкент, улица Байтурсынова, 18; РК, г. Шымкент, улица Капал-батыра, индустриальная зона «Онтустик», №62/5; РК, Туркестанская область, Сайрамский район, Кайнарбулакский сельский округ, село Касымбек Датка, квартал №219, участок №1907</p>

Стр.1 из 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№7/130825/1 от «13» августа 2025 г.


Заказчик (наименование, контактные данные)	ТОО «KazStroyBlock», Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Богенбай батыра, здание 187, корпус 1, квартира 1
Наименование продукции (образца)	Плиты бетонные тротуарные, ПТ-23-300 размер: 204x130x100 мм
Изготовитель (страна, фирма-изготовитель)	РК, ТОО «KazStroyBlock»
Дата изготовления продукции	05.2025 г.
Основание для испытаний	Акт отбора образцов от 27.05.2025 г.
Количество образцов, поступивших на испытания	Плиты бетонные тротуарные, ПТ-23-300 размер: 204x130x100 мм- 18 шт.
Дата поступления образцов	02.06.2025 г.
Вид испытаний	Сертификационный
Начало и окончание проведения испытаний	02.06.2025 г.-13.08.2025 г.
Наименование и обозначение НД на продукцию	Приказ № 435 МИИР РК от 09.06.2023 г.; ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия»
Условия проведения испытаний:	Температура от 20 до 23 °С; Влажность от 58 до 64 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

№ п/п	Наименование определяемых показателей продукции, единицы измерения	НД на методы испытаний	Значения показателей	
			Норма по НД	Фактически полученные результаты
1	2	3	4	5
1	Морозостойкость - число циклов замораживания и оттаивания - потеря прочности при сжатии, %, не более - количество материала отделившегося от лицевой поверхности образцов, г/м ² , не более - образование трещин и скол - марка бетона по морозостойкости	ГОСТ 17608-2017	20 5 500 не допускается F200	20 3,1 245 отсутствует F200


Исполнитель:

Главный специалист
 должность


 подпись

Темір А.У.
 Ф.И.О.

Начальник ИЛ
 должность


 подпись

Есембекова Г.Д
 Ф.И.О.

М.П.



Протокол распространяется только на прошедшие испытания образцы, предоставленные заказчиком.

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории
 ЗАПРЕЩЕНА.